Eltex® P CAP912

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مزایا و ویژگی‌ها Eltex® P CAP912 یک پلی پروپیلن کوپلیمر تصادفی است که به طور ویژه برای کاربردهای درب و بسته‌بندی در تماس مستقیم با نوشیدنی‌ها توسعه یافته است. Eltex® P CAP912 دارای خواص ارگانولپتیکی عالی - طعم و بو - است که تضمین شده است و با الزامات ترکیبات آلی فرار مطابق با EPA524.2 مطابقت دارد. این امر قابلیت بسته‌بندی فوق‌العاده تمیز را فراهم می‌کند. Eltex® P CAP912 یک کوپلیمر تصادفی با محتوای اتیلن متوسط با تعادل خوب بین سفتی، ضربه و فرآیندپذیری است. این محصول برای قالب‌گیری تزریقی درب و بسته‌بندی، شفافیت بالا، کیفیت سطح و مقاومت لولا را ارائه می‌دهد. شفافیت خوب جریان خوب رهاسازی خوب از قالب خواص لولایی خوب خواص ارگانولپتیکی عالی و کنترل شده از نظر کیفیت. به منظور حفظ خواص ارگانولپتیکی عالی، مهم است که در طول فرآیند، دمای مذاب از 250 درجه سانتیگراد تجاوز نکند. کاربردها درب و بسته‌بندی برای بسته‌بندی نوشیدنی‌های غیر گازدار: آب، آبمیوه، نوشیدنی‌های کاربردی و غیره.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	تمیز/خلوص بالا	-	-
	خواص ارگانولپتیک عالی	-	-
	جریان خوب	-	-
	جداسازی خوب از قالب	-	-
	پایان سطح خوب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	شفافیت بالا کوپلیمر تصادفی	- -	
کاربردها	پوشش بسته بندی ها	- -	- -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	13 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	28.0 MPa	4061.06 psi	ISO 527-2
مدول خمشی	1100 MPa	159541.8 psi	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	3.3 kJ/m² 6.0 kJ/m²	- 1.57 ft·lb/in² 2.85 ft·lb/in²	ISO 180/A - -

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	90.0 C°	194.0 F°	ISO 75-2/B
دمای نرم‌شوندگی Vicat	130 C°	266.0 F°	ISO 306/A50

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تبلور پیک (DSC)	C° 119	F° 246.2	Internal Method

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)		-	ASTM D1003
	% 15	-	-
	% 30	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.