Eltex® P KS300

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مزایا و ویژگی‌ها ELTEX® P KS300 یک تری پلیمر تصادفی با محتوای بالای کومونومر است که به طور ویژه برای لایه‌های آب‌بندی "فیلم‌های دو محوره اکسترود شده مشترک" طراحی شده است. این محصول حاوی افزودنی‌های ضد بلوک و لغزنده است. دمای آب‌بندی بسیار پایین خواص نوری بسیار خوب پایداری فرآیند عالی فرمول با عوامل لغزنده و ضد بلوک کاربردها لایه‌های آب‌بندی فیلم‌های دو محوره اکسترود شده مشترک برای بسته‌بندی فنی و مواد غذایی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی	-	-
	لغزش	-	-
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	پایداری پردازش خوب	-	-
	قابلیت حرارتی دما پایین	-	-
	اپتیکال‌ها	-	-
	لغزش	-	-
	ترپلیمر	-	-
کاربردها			-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	فیلم دو محوری فیلم بسته‌بندی غذا بسته‌بندی	- - - -	- -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	هم‌اکستروژن اکستروژن فیلم	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.895 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Shore	59	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	20.0 MPa	2900.76 psi	ISO 527-2
مدول خمشی	620 MPa	89923.56 psi	ISO 178
آستانه دوخت حرارتی	105 C°	221.0 F°	Internal Method
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	8.7 kJ/m²	4.14 ft·lb/in²	ISO 180/A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	55.0 C°	131.0 F°	ISO 75-2/B

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 107	F° 224.6	ISO 306/A50
دمای ذوب پیک	C° 126	F° 258.8	ASTM D3417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.