Eltex® P KS309

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مزایا و ویژگی‌ها ELTEX® P KS309 یک ترپلیمر تصادفی با محتوای بالای هم‌مونومرها است که به طور خاص برای لایه‌های سیل "فیلم‌های بیورینتد هم‌اکسترود شده" طراحی شده است. دمای سیل بسیار پایین. خواص نوری بسیار خوب. ثبات پردازش عالی. کاربردها: لایه‌های سیل فیلم‌های بیورینتد هم‌اکسترود شده برای بسته‌بندی‌های فنی و غذایی. مناسب برای فیلم POF قابل جمع شدن دو حبابی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	پایداری پردازش خوب	-	-
	قابلیت حرارتی دما پایین	-	-
	اپتیکال‌ها	-	-
	ترپلیمر	-	-
کاربردها	فیلم دو محوری	-	-
	فیلم	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-
	بسته‌بندی	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	هم‌اکستروژن اکستروژن فیلم	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.895 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Shore	59	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	20.0 MPa	2900.76 psi	ISO 527-2
مدول خمشی	620 MPa	89923.56 psi	ISO 178
آستانه دوخت حرارتی	105 C°	221.0 F°	Internal Method
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	8.7 kJ/m²	4.14 ft·lb/in²	ISO 180/A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	55.0 C°	131.0 F°	ISO 75-2/B
دمای نرم‌شوندگی Vicat	107 C°	224.6 F°	ISO 306/A50
دمای ذوب پیک	126 C°	258.8 F°	ASTM D3417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.