Eltex® P KS333N8061

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Eltex® P KS333N8061 یک ترپلیمر تصادفی است که به طور عمده برای استفاده به عنوان لایه سیل در "فیلم‌های بیورینتد هم‌اکسترود شده" توسعه یافته است. این محصول تنها شامل عوامل ضد انسداد است. کاربردها: ترپلیمر که به طور خاص برای لایه‌های سیل "فیلم‌های بیورینتد هم‌اکسترود شده" توسعه یافته است. مزایا و ویژگی‌ها: دمای سیل بسیار پایین. خواص نوری بسیار خوب. ثبات پردازش عالی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی	-	-
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ پایداری پردازش خوب قابلیت حرارتی دما پایین اپتیکال‌ها ترپلیمر	- - - - -	- - - - -
کاربردها	فیلم دو محوری فیلم	- -	- -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	هم‌اکستروژن اکستروژن فیلم	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.895 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Shore	60	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	20.0 MPa	2900.76 psi	ISO 527-2
مدول خمشی	620 MPa	89923.56 psi	ISO 178
دمای شروع دوخت حرارتی	105 C°	221.0 F°	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	55.0 C°	131.0 F°	ISO 75-2/B
دمای نرم‌شوندگی Vicat	108 C°	226.4 F°	ISO 306/A
دمای ذوب پیک	128 C°	262.4 F°	ASTM D3417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.