Eltex® P KS350

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مزایا و ویژگی‌ها ELTEX® P KS350 دمای سیل بسیار پایینی (10 درجه سانتی‌گراد پایین‌تر از نوع کوپلیمرهای تصادفی ELTEX® P KS400) را ارائه می‌دهد و حاوی افزودنی‌های ضد انسداد و لغزش است. این محصول عمدتاً برای لایه سیل در "فیلم‌های بیورینتد هم‌اکسترود شده" برای بسته‌بندی‌های غذایی و فنی توسعه یافته است. کاربردها: ترپلیمر نسل دوم که به طور خاص برای لایه سیل در "فیلم‌های بیورینتد هم‌اکسترود شده" برای بسته‌بندی‌های غذایی و فنی توسعه یافته است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی	-	-
	لغزش	-	-
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	قابلیت حرارتی دما پایین	-	-
	لغزش	-	-
	ترپلیمر	-	-
کاربردها	فیلم دو محوری	-	-
	فیلم	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بسته‌بندی غذا بسته‌بندی	- -	
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	هم‌اکستروژن اکستروژن فیلم	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.895 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Shore	58	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	20.0 MPa	2900.76 psi	ISO 527-2
مدول خمشی	620 MPa	89923.56 psi	ISO 178
آستانه دوخت حرارتی	105 C°	221.0 F°	Internal Method

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	55.0 C°	131.0 F°	ISO 75-2/B
دمای نرم‌شوندگی Vicat	105 C°	221.0 F°	ISO 306/A50
دمای ذوب پیک	131 C°	267.8 F°	ASTM D3417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.