Eltex® P KS357

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مزایا و ویژگی‌ها ELTEX® P KS357 دمای سیل بسیار پایینی (10 درجه سانتی‌گراد پایین‌تر از نوع کوپلیمرهای تصادفی ELTEX® P KS400) را ارائه می‌دهد و هیچ افزودنی فنی ندارد. بنابراین به ویژه توسط کاربرانی که می‌خواهند از "فرمول‌های" خود استفاده کنند، مورد استقبال قرار می‌گیرد. بسته تثبیت‌کننده آن به طور خاص برای کاربردهای فیلم متالیزه طراحی شده است. ELTEX® P KS357 عمدتاً برای لایه سیل در "فیلم‌های بیورینتد قابل متالیزه هم‌اکسترود شده" توسعه یافته است.
کاربردها: ترپلیمر نسل دوم که به طور خاص برای لایه‌های سیل "فیلم‌های بیورینتد قابل متالیزه هم‌اکسترود شده" توسعه یافته است. متالیزه‌سازی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت حرارتی دما پایین قابل فلز شدن ترپلیمر	- - -	- - -
کاربردها	فیلم دو محوری فیلم	- -	- -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	هم‌اکستروژن اکستروژن فیلم	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.895 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Shore	58	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	20.0 MPa	2900.76 psi	ISO 527-2
مدول خمشی	620 MPa	89923.56 psi	ISO 178
آستانه دوخت حرارتی	105 C°	221.0 F°	Internal Method

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	55.0 C°	131.0 F°	ISO 75-2/B
دمای نرم‌شوندگی Vicat	105 C°	221.0 F°	ISO 306/A50
دمای ذوب پیک	131 C°	267.8 F°	ASTM D3417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.