Eltex® P KS407

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مزایا و ویژگی‌ها Eltex® P KS407 یک کوپلیمر تصادفی با محتوای بالای اتیلن است که به طور عمده برای استفاده به عنوان لایه سیل در "فیلم‌های بیورینتد قابل متالیزه هم‌اکسترود شده" توسعه یافته است؛ این محصول هیچ افزودنی فنی ندارد و بنابراین به ویژه توسط کاربرانی که می‌خواهند از "فرمول‌های" خود استفاده کنند، مورد استقبال قرار می‌گیرد. بسته تثبیت‌کننده آن به طور خاص برای کاربردهای فیلم متالیزه طراحی شده است. کاربردها کوپلیمر تصادفی که به طور خاص برای لایه‌های سیل "فیلم‌های بیورینتد هم‌اکسترود شده" توسعه یافته است. همچنین برای فیلم‌های ریخته‌گری هم‌اکسترود شده مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل فلز شدن کوپلیمر تصادفی	- -	- -
کاربردها	فیلم دو محوری فیلم	- -	- -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری هم‌اکستروژن اکستروژن فیلم	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.895 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Shore	62	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	21.0 MPa	3045.8 psi	ISO 527-2
مدول خمشی	700 MPa	101526.6 psi	ISO 178
آستانه دوخت حرارتی	115 C°	239.0 F°	Internal Method

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	60.0 C°	140.0 F°	ISO 75-2/B
دمای نرم‌شوندگی Vicat	120 C°	248.0 F°	ISO 306/A50
دمای ذوب پیک	134 C°	273.2 F°	ASTM D3417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.