Eltex® P RF110

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی پروپیلن - کوپلیمر ضربه ای ELTEX® P RF110 یک کوپلیمر "ضربه بالا" است که عمدتاً برای تولید ظروف توخالی، ورق های موجدار از نوع "مقوای مصنوعی" و فیلم ها در نظر گرفته شده است. این ماده دارای MFI پایین، سفتی خوب و استحکام ضربه بالا در دماهای پایین است. مزایا و ویژگی ها سفتی خوب استحکام ضربه بالا در دماهای پایین سطح بسیار پایین ژل ها کاربردها ظروف قالب گیری شده بادی مقوای مصنوعی فیلم ها - کاربرد قابل اتوکلاو لوله ها ورق های ضخیم

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی خوب	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	کوپلیمر ضربه‌ای	-	-
	جریان پایین	-	-
	ژل پایین	-	-
	مقاومت در برابر ضربه دما پایین	-	-
کاربردها	ظروف دمیده شده	-	-
	ورق موج‌دار	-	-
	فیلم	-	-
	لوله‌کشی	-	-
	ورق	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.80 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	29.0 MPa	4206.1 psi	ISO 527-2
مدول خمشی	1300 MPa	188549.4 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	50 kJ/m²	23.79 ft·lb/in²	ISO 179/1eA
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار		-	ISO 180/A
	5.0 kJ/m²	2.38 ft·lb/in²	-
	7.0 kJ/m²	3.33 ft·lb/in²	-
	45 kJ/m²	21.41 ft·lb/in²	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب پیک	164 C°	327.2 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.