Eltex® TUB 350-HM00

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Eltex® TUB 350-HM00 یک کوپلیمر ضربه ای با نرخ جریان مذاب پایین است که به طور خاص برای اکستروژن لوله های غیرفشاری طراحی شده است، اما می تواند برای سایر کاربردهای اکستروژن نیز استفاده شود. استحکام بسیار بالایی را ارائه می دهد در حالی که مقاومت ضربه خوبی (حتی در دمای پایین) و قابلیت فرآوری عالی را حفظ می کند. این گرید پایداری طولانی مدت بسیار خوبی دارد و استحکام حلقوی عالی را در لوله های ثقلی دیواره جامد و ساختار یافته ارائه می دهد. کاربردها: لوله ها و اتصالات غیرفشاری (برای زهکشی و فاضلاب، خاک و زباله و غیره)، اکستروژن ورق، قالب گیری دمشی. مزایا و ویژگی ها: استحکام بسیار بالا (PP-HM)، مقاومت ضربه خوب، غیر پر شده، چگالی کم، استحکام مذاب بالا، پایداری طولانی مدت بسیار خوب، قابلیت فرآوری عالی (برای اکستروژن لوله های دیواره جامد و ساختار یافته).

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	کوپلیمر ضربه‌ای	-	-
	جریان پایین	-	-
	مقاومت در برابر ضربه دما پایین	-	-
	سختی فوق‌العاده بالا	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربردهای دمش‌گیری اتصالات لوله‌کشی ورق	- - - -	- - - -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری اکستروژن لوله اکستروژن ورق	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.908 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.30 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1900 MPa	275572.2 psi	-
تنش کششی	33.0 MPa	4786.25 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	8.0 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	1850 MPa	268320.3 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار		-	ISO 179/1eA
	6.0 kJ/m²	2.85 ft·lb/in²	-
	12 kJ/m²	5.71 ft·lb/in²	-
	kJ/m²	-	-

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 106	F° 222.8	ISO 75-2/B
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 158	F° 316.4	ISO 306/A
دمای ذوب	C° 166	F° 330.8	ASTM D3417
زمان القای اکسایش	min	-	EN 728

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.