# Eltex® TUB 433-NA00

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | & INEOS Olefins Polymers Europe | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Eltex TUB 433-NA00 یک کوپلیمر با نرخ جریان مذاب پایین، تثبیت شده در برابر حرارت طولانی مدت و مقاومت ضربه بالا برای کاربردهای لوله، قالب گیری دمشی و اکستروژن ورق است. تعادل بسیار خوبی بین استحکام - مقاومت ضربه (حتی در دمای پایین) و قابلیت فرآوری عالی ارائه می دهد. کاربردها: لوله ها/اتصالات غیرفشاری، قالب گیری دمشی، اکستروژن ورق. مزایا و ویژگی ها: مقاومت ضربه بالا، استحکام خوب، استحکام مذاب عالی، پایداری حرارتی طولانی مدت، قابلیت فرآوری عالی (برای اکستروژن لوله های دیواره جامد و ساختار یافته).

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | تثبیت کننده حرارتی | - | - |
| **ویژگی‌ها** | مقاومت ذوب خوب | - | - |
| | قابلیت پردازش خوب | - | - |
| | سختی خوب | - | - |
| | پایداری حرارتی خوب | - | - |
| | پایداری حرارتی | - | - |
| | مقاومت ضربه بالا | - | - |
| | کوپلیمر ضربه‌ای | - | - |
| | جریان پایین | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | مقاومت در برابر ضربه دما پایین<br>سختی متوسط | -<br>- | |
| **کاربردها** | کاربردهای دمش‌گیری<br>اتصالات<br>لوله‌کشی<br>ورق | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **انطباق با RoHS** | تماس با تولیدکننده | - | - |
| **روش فرآیند** | دمش‌گیری<br>اکستروژن<br>اکستروژن لوله<br>اکستروژن ورق | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.905 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 0.30 g/10 min | - | ISO 1133 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | 1500 MPa | 217557.0 psi | - |
| **تنش کششی** | 28.0 MPa | 4061.06 psi | ISO 527-2/50 |
| **کرنش کششی** | 9.0 % | - | ISO 527-2/50 |
| **مدول خمشی** | 1500 MPa | 217557.0 psi | ISO 178 |
| **استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار** | | - | ISO 179/1eA |
| | 7.0 kJ/m² | 3.33 ft·lb/in² | - |
| | 18 kJ/m² | 8.56 ft·lb/in² | - |
| | kJ/m² | - | - |

| حرارتی | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **دمای تغییر شکل حرارتی** | C° 95.0 | F° 203.0 | ISO 75-2/B |
| **دمای نرم‌شوندگی Vicat** | C° 155 | F° 311.0 | ISO 306/A |
| **دمای ذوب** | C° 165 | F° 329.0 | ASTM D3417 |
| **زمان القای اکسایش** | min | - | DIN EN 728 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.