# Expandable PS RF33W

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | & INEOS Olefins Polymers Europe | **دسته بندی** | PS (GPPS) |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

RF33W، بخشی از محدوده INEOS Styrenics Reduced pentane، Flame retardant EPS، یک گرید قالب گیری مقاوم در برابر آتش با جریان آزاد، سطح پنتان کاهش یافته و چرخه سریع است که از دانه های کروی پلی استایرن حاوی یک افزودنی مقاوم در برابر آتش داخلی و پنتان به عنوان عامل انبساط تشکیل شده است. در مقایسه با گریدهای استاندارد EPS مقاوم در برابر آتش، RF33W انبساط اولیه قابل کنترل تر و زمان رسیدن به بلوغ کوتاه تری را ارائه می دهد و با منبسط کننده های دسته ای سازگار است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | عامل دمش 2 | - | - |
| | ماده مقاوم در برابر شعله | - | - |
| **ویژگی‌ها** | قابل گسترش | - | - |
| | چرخه قالب‌گیری سریع | - | - |
| | ماده مقاوم در برابر شعله | - | - |
| | قابل فوم‌سازی | - | - |
| | پایان سطح خوب | - | - |

**کاربردها**

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | مصالح ساختمانی<br>کاربردهای ساختمانی<br>عایق | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | DIN 4102/B1 | - | - |
| **انطباق با RoHS** | تماس با تولیدکننده | - | - |
| **اشکال** | کره‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | پردازش فوم | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | g/cm³ | - | - |
| **چگالی ظاهری** | 0.62 g/cm³ | - | - |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **اندازه دانه (Bead Size)** | | - | - |
| | 700.0 µm to 1000.0 | 27.56 - 39.37 mil | - |
| | 500.0 µm to 1120.0 | 19.69 - 44.09 mil | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.