EVICOM™ GA3/842

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EVICOM™ GA3/842 یک ماده پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. در اروپا برای اکستروژن موجود است. ویژگی های مهم EVICOM™ GA3/842 عبارتند از: سازگار با RoHS، انعطاف پذیری خوب. کاربرد معمولی EVICOM™ GA3/842: سیم و کابل

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب محتوای پایین (تا هیچ) سرب	- -	- -
کاربردها	پوشش کابل عمومی (هدف)	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	BS 7655 2 ISO 6722 3	- -	- -
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	کدر	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.28 g/cm³	-	BS 2782 620A
سختی دورومتر	84	-	BS 2782 365B
نرمی BS	30	-	BS 2782 365A

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حفظ ازدیاد طول کششی	99 %	-	BS EN 60811-1-1.2
حفظ استحکام کششی	93 %	-	BS EN 60811-1-1.2

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
خمش در سرما	-35 C°	-31.0 F°	BS 2782 151A
انعطاف‌پذیری در سرما	-25 C°	-13.0 F°	BS 2782 150B

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ثابت مقاومت عایقی	99 Mohms·km	-	-
مقاومت ویژه حجمی	2.7E+13 ohms·cm	-	BS 2782 230A

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف جرم	0.200 mg/cm²	-	BS EN 60811-3-3.2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	15.8 MPa	2291.6 psi	BS EN 60811-1-1.1
ازدیاد طول کششی	250 %	-	BS EN 60811-1-1.1

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.