EVICOM™ GA7738A

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	فیلر (پرکننده)	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ترکیب اکستروژن PVC انعطاف پذیر پر شده، اکستروژن با هدف عمومی. برای استفاده در اسباب بازی ها یا وسایل مراقبت از کودک نیست.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده	-	-
کاربردها	عمومی (هدف)	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU 2005/84/EC	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	گرانول‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.44 g/cm³	-	BS 2782
سختی دورومتر	60	-	BS 2782
نرمی BS	75	-	BS 2782

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انعطاف‌پذیری در سرما	-35 C°	-31.0 F°	BS 2782

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	10.0 MPa	1450.38 psi	BS 2782
ازدیاد طول کششی	300 %	-	BS 2782

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	150 C°	302.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	150 C°	302.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	155 C°	311.0 F°	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	160 C°	320.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.