EVICOM™ GD2/815

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EVICOM™ GD2/815 یک ماده پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. در اروپا برای اکستروژن موجود است. ویژگی های مهم EVICOM™ GD2/815 عبارتند از: سازگار با RoHS، انعطاف پذیری خوب، کاربرد معمول EVICOM™ GD2/815: سیم و کابل

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب محتوای پایین (تا هیچ) سرب	- -	- -
کاربردها	پوشش کابل عایق سیم انعطاف‌پذیر	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	BS 7655 2	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	کدر	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.49 g/cm³	-	BS 2782 620A
سختی دورومتر	88	-	BS 2782 365B
نرمی BS	23	-	BS 2782 365A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
خمش در سرما	-30 C°	-22.0 F°	BS 2782 151A
انعطاف‌پذیری در سرما	-5 C°	23.0 F°	BS 2782 150B
پایداری حرارتی	min 50.0	-	BS EN 60811-3-3.2

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ثابت مقاومت عایقی	550 Mohms·km	-	-
مقاومت ویژه حجمی	1.5E+14 ohms·cm	-	BS 2782 230A

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف جرم	1.10 mg/cm²	-	BS EN 60811-3-3.2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	17.0 MPa	2465.65 psi	BS EN 60811-1-1.1
ازدیاد طول کششی	250 %	-	BS EN 60811-1-1.1

پیرشدگی (کهولت)			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر در استحکام کششی	-4.0 %	-	BS EN 60811-1-1.2
تغییر در ازدیاد طول نهایی	-9.0 %	-	BS EN 60811-1-1.2

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.