EVICOM™ GH1/119

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EVICOM™ GH1/119 یک ماده پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. این محصول در اروپا برای اکستروژن موجود است. ویژگی های مهم EVICOM™ GH1/119 عبارتند از: زیبایی شناسی خوب انعطاف پذیری خوب مقاوم در برابر حرارت کاربرد معمول EVICOM™ GH1/119: سیم و کابل

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب پایان سطح خوب مقاومت حرارتی بالا محتوای پایین (تا هیچ) سرب	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل پوشش سیم	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	BS 7655 بخش 4.2: 2000. انواع 5 و 4. بخش 3.1: 1997. نوع TI3 CSA درجه‌بندی نامشخص UL رتبه نامشخص	- - -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	کدر	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.36 g/cm³	-	BS 2782 620A
سختی Shore	92	-	BS 2782 365B
نرمی BS	18	-	BS 2782 365A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
خمش در سرما	-30 C°	-22.0 F°	BS 2782 151A
انعطاف‌پذیری در سرما	-13 C°	8.6 F°	BS 2782 150B
پایداری حرارتی	6.7 hr	-	BS EN 60811-3-3.2

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ثابت مقاومت عایقی	920 Mohms·km	-	-
مقاومت ویژه حجمی	2.5E+14 ohms·cm	-	BS 2782 230A

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف جرم	0.600 mg/cm²	-	BS EN 60811-3-3.2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	18.2 MPa	2639.69 psi	BS EN 60811-1-1.1
کرنش کششی	250 %	-	BS EN 60811-1-1.1

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	6.0 %	-	BS EN 60811-1-1.2
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	20 %	-	BS EN 60811-1-1.2

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.