EVICOM™ GL4/443

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مشخصات: BS 7655: Section 4.3: 2000. Type 8 * فرموله شده بدون افزودنی های مبتنی بر سرب * ممکن است برای کابل های RF2316 مناسب نباشد

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب محتوای پایین (تا هیچ) سرب درخشش متوسط	- - -	- - -
کاربردها	پوشش کابل کاربردهای دمای پایین	- -	- -
شکل ظاهری	کدر	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.30 g/cm³	-	BS 2782 620A
سختی دورومتر	69	-	BS 2782 365B
نرمی BS	54	-	BS 2782 365A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
خمش در سرما	-55 C°	-67.0 F°	BS 2782 151A
انعطاف‌پذیری در سرما	-50 C°	-58.0 F°	BS 2782 150B

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ثابت مقاومت عایقی	0.037 Mohms·km	-	-
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+10 ohms·cm	-	BS 2782 230A

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف جرم	0.300 mg/cm²	-	BS EN 60811-3-3.2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	15.2 MPa	2204.58 psi	BS 2782 320A
ازدیاد طول کششی	310 %	-	BS 2782 320A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.