EVICOM™ RG7/760

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: گرید اکستروژن مات تثبیت شده با سرب کاربرد: اکستروژن پروفیل های صلب عمومی
مشخصات: ضربه متوسط BS 476 قسمت 7: 1987: کلاس 1Y محتوای VCM، EEC- 81/432CEE:
<1 ppm

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت‌کننده سرب	-	-
ویژگی‌ها	پایداری خوب مقاومت به ضربه متوسط	- -	- -
کاربردها	پروفایل‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	BS 476 قسمت 7، کلاس I EU درجه نامشخص	- -	- -
شکل ظاهری	کدر	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن پروفایل	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص		-	BS 2782 620A
	1.47 g/cm³	-	-
	1.49 g/cm³	-	-
سختی Rockwell	115	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2800 MPa	406106.4 psi	ASTM D638
استحکام کششی	44.0 MPa	6381.67 psi	BS 2782

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	78.0 °C	172.4 °F	BS 2782 120B
CLTE	6.0E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696
رسانندگی گرمایی	0.16 W/m/K	-	ASTM C177

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	1.0E+14 ohms	-	BS 2782
مقاومت ویژه حجمی	5.0E+14 ohms·cm	-	BS 2782

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.