EVICOM™ RI5/020

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مقادیر ذکر شده برای مدول کششی در یک رتبه بندی نامشخص آزمایش شده اند. مقادیر ذکر شده برای ضریب انبساط حرارتی در یک رتبه بندی نامشخص آزمایش شده اند. مقادیر ذکر شده برای هدایت حرارتی در یک رتبه بندی نامشخص آزمایش شده اند. مقادیر ذکر شده برای نقطه نرم شدن Vicat، BS2782 120A مطابق با BS2782 120B آزمایش شده اند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عمومی (هدف) جریان خوب	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Rockwell	115	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2.80	psi 406.11	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
CLTE	6.0E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696
رسانندگی گرمایی	W/m/K 0.16	-	ASTM C177

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.