EVICOM™ RI5/161

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: گرید قالب گیری تثبیت شده با کلسیم روی کاربرد: قالب گیری تزریقی با ضربه کم ویژگی ها: مواد تشکیل دهنده در این فرمول برای ارائه عملکرد هوازدگی بهبود یافته انتخاب شده اند. محتوای VCM، EEC- 81/432CEE: <1 ppm

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	محاسبه‌گر	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر ضربه پایداری خوب مقاومت خوب در برابر آب و هوا	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU درجه نامشخص	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.40 g/cm³	-	BS 2782 620A
سختی Rockwell	115	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2500 MPa	362595.0 psi	ASTM D638
استحکام کششی	41.0 MPa	5946.56 psi	BS 2782

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	47.0 C°	116.6 F°	BS 2782 121A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	54.0 C°	129.2 F°	BS 2782 120B
CLTE	6.0E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696
رسانندگی گرمایی	0.16 W/m/K	-	ASTM C177

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	1.0E+14 ohms	-	BS 2782
مقاومت ویژه حجمی	5.0E+14 ohms·cm	-	BS 2782

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.