EVICOM™ VN225/3

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EVICOM™ VN225/3 یک ماده پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. در اروپا برای اکستروژن موجود است. ویژگی اصلی EVICOM™ VN225/3: سازگار با RoHS. کاربرد معمولی EVICOM™ VN225/3: سیم و کابل

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	پوشش کابل	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	BS 7655 2	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود رنگ طبیعی کدر	- - -	- - -
اشکال	گرانول‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.37 g/cm³	-	BS 2782
سختی دورومتر	74	-	BS 2782
نرمی BS	48	-	BS 2782

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
خمش در سرما	C°	-	BS 2782
انعطاف‌پذیری در سرما	-29 C°	-20.2 F°	BS 2782

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	13.4 MPa	1943.51 psi	IEC 811-1-1
ازدیاد طول کششی	310 %	-	IEC 811-1-1

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	9.6E+12 ohms·cm	-	BS 2782
استحکام دی‌الکتریک	13 kV/mm	-	BS 2782
شاخص اکسیژن	22 %	-	ISO 4589-2

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	150 C°	302.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	150 C°	302.0 F°	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۳ سیلندر	150 °C	302.0 °F	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	150 °C	302.0 °F	-
دمای آداپتور	160 °C	320.0 °F	-
دمای دای (قالب خروجی)	160 °C	320.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.