FLEXAREN® 07000

تولیدکننده	Innospec Leuna GmbH	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FLEXAREN® 07000 یک کوپلیمر اتیلن وینیل استات با کیفیت بالا با 7٪ محتوای وینیل استات است. این محصول با فرآیند لوله ای فشار بالا تولید می شود. FLEXAREN® 07000 الاستیک تر از LDPE است و با طیف گسترده ای از پلیمرها سازگار است. می توان آن را با همان تجهیزات پردازش کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر انعطاف‌پذیری خوب انعطاف‌پذیری دمای پایین	- - -	- - -
کاربردها	فیلم شلنگ پوشش کششی	- - -	- - -
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	گرانول‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.925 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.40 g/10 min	-	ISO 1133
محتوای وینیل استات	7.0 %wt	-	-
سختی Shore		-	ISO 868
	95	-	-
	42	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 527-2/1BA
	19.0 MPa	2755.72 psi	-
	6.50 MPa	942.75 psi	-
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2/1BA
استحکام کششی		-	ISO 527-3
	27.0 MPa	3916.03 psi	-
	24.0 MPa	3480.91 psi	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	75.0 C°	167.0 F°	ISO 306/A

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	120 to 160 °C	248.0 - 320.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.