FLEXAREN® 09009

تولیدکننده	Innospec Leuna GmbH	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FLEXAREN® 09009 - کوپلیمر اتیلن وینیل استات با کیفیت بالا با 9% محتوای وینیل استات.
FLEXAREN® 09009 که با فرآیند لوله ای فشار بالا تولید می شود، الاستیک تر از LDPE است و با طیف گسترده ای از پلیمرها سازگار است. می توان آن را با همان تجهیزات پردازش کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر انعطاف‌پذیری خوب انعطاف‌پذیری دمای پایین	- - -	- - -
کاربردها	مستر بچ چسب‌ها	- -	- -
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	گرانول‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.926 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	9.0 g/10 min	-	ISO 1133
محتوای وینیل استات	9.0 %wt	-	-
سختی Shore		-	ISO 868
	94	-	-
	40	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 527-2/1BA
	13.0 MPa	1885.49 psi	-
	5.90 MPa	855.72 psi	-
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2/1BA

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	70.0 C°	158.0 F°	ISO 306/A

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	100 to 150 °C	212.0 - 302.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.