FLEXAREN® 14006

تولیدکننده	Innospec Leuna GmbH	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FLEXAREN® 14006 - کوپلیمر اتیلن وینیل استات با کیفیت بالا با 14% محتوای وینیل استات. تولید شده توسط فرآیند لوله ای فشار بالا، FLEXAREN® 14006 الاستیک تر از LDPE است و با طیف گسترده ای از پلیمرها سازگار است. می توان آن را با همان تجهیزات پردازش کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر انعطاف‌پذیری خوب انعطاف‌پذیری دمای پایین	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای پوشش مستر بچ چسب‌ها	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU 10/2011	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	گرانول‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.934 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.0 g/10 min	-	ISO 1133
محتوای وینیل استات	14.0 %wt	-	-
سختی Shore		-	ISO 868
	91	-	-
	35	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 527-2/1BA
	17.0 MPa	2465.65 psi	-
	4.10 MPa	594.66 psi	-
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2/1BA

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	62.0 C°	143.6 F°	ISO 306/A

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند	100 to 150 °C	212.0 - 302.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.