FLEXAREN® 18000

تولیدکننده	Innospec Leuna GmbH	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FLEXAREN® 18000 - کوپلیمر اتیلن وینیل استات با کیفیت بالا با 18٪ محتوای وینیل استات.
FLEXAREN® 18000 که با فرآیند لوله ای فشار بالا تولید می شود، الاستیک تر از LDPE است و با طیف گسترده ای از پلیمرها سازگار است. می توان آن را با همان تجهیزات پردازش کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر انعطاف‌پذیری خوب شفافیت بالا انعطاف‌پذیری دمای پایین	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلم پوشش کششی کاربردهای سیم و کابل	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU 10/2011	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف رنگ طبیعی	- -	- -

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	گرانول‌ها	-	
روش فرآیند	هم‌اکستروژن اکستروژن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.939 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.50 g/10 min	-	ISO 1133
محتوای وینیل استات	18.0 %wt	-	-
سختی Shore		-	ISO 868
	89	-	-
	36	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 527-2/1BA
	26.0 MPa	3770.99 psi	-
	4.50 MPa	652.67 psi	-
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2/1BA
استحکام کششی		-	ISO 527-3
	37.0 MPa	5366.41 psi	-
	27.0 MPa	3916.03 psi	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	66.0 C°	150.8 F°	ISO 306/A

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	100 to 150 °C	212.0 - 302.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.