FLEXAREN® 18001

تولیدکننده	Innospec Leuna GmbH	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FLEXAREN® 18001 - کوپلیمر اتیلن وینیل استات با کیفیت بالا با 18% محتوای وینیل استات. تولید شده توسط فرآیند لوله ای فشار بالا، FLEXAREN® 18001 الاستیک تر از LDPE است و با طیف گسترده ای از پلیمرها سازگار است. می توان آن را با همان تجهیزات پردازش کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	قابل پیوند	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	انعطاف‌پذیری دمای پایین	-	-
کاربردها	فیلم	-	-
	فوم	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-
	شلنگ	-	-
	پوشش کششی	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU 10/2011	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	شفاف/شفاف رنگ طبیعی	- -	- -
اشکال	گرانول‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.939 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ISO 1133
محتوای وینیل استات	18.0 %wt	-	-
سختی Shore		- - -	ISO 868 - -
	89 36		

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 527-2/1BA
	23.0 MPa 4.00 MPa	3335.87 psi 580.15 psi	- -
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2/1BA

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	65.0 C°	149.0 F°	ISO 306/A

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	100 to 150 °C	212.0 - 302.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.