

## CelloTherm™ P325

CA	دسته بندی	.Innovia Films Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

فیلم سلولزی بازسازی شده بدون پوشش با استحکام مکانیکی بالا.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		ویژگی
روشنی تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک
-	-	ویژگی‌ها
-	-	آنتی‌استاتیک
-	-	زیست‌تجزیه‌پذیر
-	-	قابل قبول برای تماس با غذا
-	-	انعطاف‌پذیری خوب
-	-	شفافیت بالا
-	-	درخشش بالا
-	-	مقاومت حرارتی بالا
-	-	استحکام بالا
-	-	محتوای منبع تجدیدپذیر
-	-	کاربردها
-	-	فیلم
-	-	لمینت‌ها
-	-	رتبه‌بندی‌های استاندارد
-	-	FDA 21 CFR 177.1200
-	-	شکل ظاهری
-	-	شفاف/شفاف
-	-	اشکال
-	-	فیلم

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1894	-	-	ضریب اصطکاک
-	-	0.60	
-	-	0.70	
ASTM D882	-	-	استحکام کششی
-	psi 17984.71	MPa 124	
-	psi 9993.12	MPa 68.9	
ASTM D882	-	-	ازدیاد طول کششی
-	-	% 22	
-	-	% 70	
ASTM F1927	/cm <sup>3</sup> /100 in <sup>2</sup> 0.1903	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24 2.95	نرخ انتقال اکسیژن (مرطوب)
	hr 24	hr	
Internal Method	mil 0.8898	μm 22.6	ضخامت سنجی فیلم (Film) (Gauge)
Internal Method	-	m <sup>2</sup> /kg 30.7	بازدهی (Yield)
نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2457	-	95	براقیت
ASTM D1003	-	% 4.0	کدورت (Haze)

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.