

# CelloTherm™ P400

CA	دسته بندی	.Innovia Films Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

فیلم سلولزی بازسازی شده بدون پوشش با استحکام مکانیکی بالا.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک	-	-
	زیست‌تجزیه‌پذیر	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	استحکام بالا	-	-
	محتوای منبع تجدیدپذیر	-	-
کاربردها	فیلم	-	-
	لمینت‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1200	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	فیلم	-	-

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1894	-	-	ضریب اصطکاک
-	-	0.60	
-	-	0.70	
ASTM D882	-	-	استحکام کششی
-	psi 17984.71	MPa 124	
-	psi 9993.12	MPa 68.9	
ASTM D882	-	-	ازدیاد طول کششی
-	-	% 22	
-	-	% 70	
ASTM F1927	/cm <sup>3</sup> /100 in <sup>2</sup> 0.1903	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24 2.95	نرخ انتقال اکسیژن (مرطوب)
	hr 24	hr	
Internal Method	-	nm 1.10	ضخامت سنجی فیلم (Film) (Gauge)
Internal Method	-	m <sup>2</sup> /kg 25.0	بازدهی (Yield)
نوری			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2457	-	95	براقیت
ASTM D1003	-	% 4.0	کدورت (Haze)

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.