

Cellophane™ 330XSCd

Cellulose Regenerated	دسته بندی	Innovia Films .Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

فیلم‌های پوشش‌دار مانع برای کاربردهای بسته‌بندی. رنگی، زرد 4U، شفاف، عمومی، دو طرف پوشش‌دار PVdC، قابل آب‌بندی حرارتی، فیلم‌های با مانع بالا. مرجع ادبیات: A391 & A105

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	رزین مانع زیست تجزیه پذیر عمومی (هدف) قابل مهر و موم حرارتی شفافیت بالا محتوای منبع تجدیدپذیر پوشش PVdC با مانع بالا و قابل مهر و موم	- - - - - - -	- - - - - -
کاربردها	فیلم عمومی (هدف) بسته‌بندی	- - -	- - -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف زرد	- -	- -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اشکال	فیلم	-	-
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای شروع دوخت حرارتی	to 98.9 °C 43.3	F° 210.02 - 109.94	-
نرخ انتقال اکسیژن (مرطوب)	cm ³ /m ² /24 hr 2.95	/cm ³ /100 in ² 0.1903 hr 24	ASTM F1927
نرخ انتقال بخار آب	/g·mm/m ² 0.26 atm/24 hr	-	ASTM E96
ضخامت سنجی فیلم (Film Gauge)	µm 22.9	mil 0.9016	Internal Method
بازدهی (Yield)	m ² /kg 30.3	-	Internal Method

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.