

Cellophane™ 335LMS

تولیدکننده	Innovia Films Ltd	دسته بندی	,Cellulose Regenerated
فیلر	-	وضعیت	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

فیلم‌های پوشش‌دار نیتروسولوز برای کاربردهای بسته‌بندی تراوا و سدکننده، شفاف، پوشش‌دار در 2 طرف با نیتروسولوز، قابلیت پرس حرارتی، فیلم‌های نیمه تراوا. مرجع ادبی: A460

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست تجزیه پذیر عمومی (هدف) قابل مهر و موم حرارتی شفافیت بالا محتوای منبع تجدیدپذیر نیمه نفوذپذیر	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	فیلم بسته‌بندی	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	فیلم	-	-

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 185.0 - 167.0	to 85.0 °C 75.0	دمای شروع دوخت حرارتی
ASTM F1927	/cm ³ /100 in ² 0.1935 hr 24	cm ³ /m ² /24 hr 3.00	نرخ انتقال اکسیژن (مرطوب)
ASTM E96	-	/g·mm/m ² /atm 600 hr 24	نرخ انتقال بخار آب
Internal Method	mil 0.9173	µm 23.3	ضخامت سنجی فیلم (Film Gauge)
Internal Method	-	m ² /kg 29.9	بازدهی (Yield)

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.