

Cellophane™ 335LMSCi

Cellulose Regenerated	دسته بندی	Innovia Films .Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

فیلم‌های پوشش‌دار نیتروسولوز برای کاربردهای بسته‌بندی نفوذپذیر و مانع. شفاف، رنگدانه آبی، دو طرف پوشش‌دار نیتروسولوز، قابل آب‌بندی حرارتی، فیلم‌های نیمه‌نفوذپذیر. مرجع ادبیات: A465

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست‌تجزیه‌پذیر عمومی (هدف) قابل مهر و موم حرارتی شفافیت بالا محتوای منبع تجدیدپذیر نیمه نفوذپذیر	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	فیلم بسته‌بندی	- -	- -
شکل ظاهری	آبی شفاف/شفاف	- -	- -
اشکال	فیلم	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
دمای شروع دوخت حرارتی	to 85.0 °C 75.0	F° 185.0 - 167.0	-
نرخ انتقال اکسیژن (مرطوب)	cm ³ /m ² /24 hr 3.00	/cm ³ /100 in ² 0.1935 hr 24	ASTM F1927
نرخ انتقال بخار آب	/g·mm/m ² /atm 600 hr 24	-	ASTM E96
ضخامت سنجی فیلم (Film Gauge)	µm 23.3	mil 0.9173	Internal Method
بازدهی (Yield)	m ² /kg 29.9	-	Internal Method

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.