

Cellophane™ 335MSC

تولیدکننده	Innovia Films .Ltd	دسته بندی	,Cellulose Regenerated
فیلر	-	وضعیت	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

فیلم‌های پوشش‌دار نیتروسلولوز برای کاربردهای بسته‌بندی تراوا و سدکننده، رنگی شفاف، نیتروسلولوز پوشش‌دار در 2 طرف با کاربرد عمومی، قابلیت پرس حرارتی، فیلم‌های سدکننده. مرجع ادبی: A105

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	رزین مانع زیست تجزیه پذیر عمومی (هدف) قابل مهر و موم حرارتی شفافیت بالا محتوای منبع تجدیدپذیر نیمه نفوذپذیر	- - - - - - -	- - - - - - -
کاربردها	فیلم عمومی (هدف) بسته بندی	- - -	- - -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف رنگ نامشخص	- -	- -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	فیلم	-	-
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای شروع دوخت حرارتی	to 95.0 °C 65.0	F° 203.0 - 149.0	-
نرخ انتقال اکسیژن (مرطوب)	cm ³ /m ² /24 hr 3.00	/cm ³ /100 in ² 0.1935 hr 24	ASTM F1927
نرخ انتقال بخار آب	/g·mm/m ² /atm 20 hr 24	-	ASTM E96
ضخامت سنجی فیلم (Film Gauge)	µm 23.3	mil 0.9173	Internal Method
بازدهی (Yield)	m ² /kg 0.0425	-	Internal Method

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.