

# Cellophane™ 335WSZB

تولیدکننده	Innovia Films .Ltd	دسته بندی	,Cellulose Regenerated
فیلر	-	وضعیت	موجود - آماده صادرات

## توضیحات محصول

فیلم‌های سدکننده با پوشش وینیل برای کاربردهای بسته‌بندی، سفید، کوپلیمر VC/VA پوشش‌دار در 2 طرف، قابلیت پرس حرارتی، فیلم نیمه تراوا. مرجع ادبی: A370

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست‌تجزیه پذیر کوپلیمر قابل مهر و موم حرارتی محتوای منبع تجدیدپذیر نیمه نفوذپذیر	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلم بسته‌بندی	- -	- -
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	فیلم	-	-

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 221.0 - 131.0	to 105 °C 55.0	دمای شروع دوخت حرارتی
ASTM F1927	/cm <sup>3</sup> /100 in <sup>2</sup> 0.1935 hr 24	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24 hr 3.00	نرخ انتقال اکسیژن (مرطوب)
ASTM E96	-	/g·mm/m <sup>2</sup> /atm 370 hr 24	نرخ انتقال بخار آب
Internal Method	mil 0.8622	µm 21.9	ضخامت سنجی فیلم (Film Gauge)
Internal Method	-	m <sup>2</sup> /kg 29.9	بازدهی (Yield)

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.