

## Cellophane™ 340 Rayo M

تولیدکننده	Innovia Films .Ltd	دسته بندی	,Cellulose Regenerated
فیلر	-	وضعیت	موجود - آماده صادرات

### توضیحات محصول

فیلم‌های پوشش‌دار مانع برای کاربردهای بسته‌بندی. فیلم‌های متالیزه، با مانع بالا، یک طرف قابل آب‌بندی حرارتی. مرجع ادبیات: A340

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	رزین مانع زیست‌تجزیه‌پذیر قابل مهر و موم حرارتی محتوای منبع تجدیدپذیر	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلم بسته‌بندی	- -	- -
شکل ظاهری	فلزکاری شده - شفاف	-	-
اشکال	فیلم	-	-

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 230.0 - 89.96	to 110 °C 32.2	دمای شروع دوخت حرارتی
ASTM F1927	cm <sup>3</sup> /100 0.06515 in <sup>2</sup> /24 hr	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24 hr 1.01	نرخ انتقال اکسیژن (مرطوب)
ASTM E96	-	/g·mm/m <sup>2</sup> 0.13 atm/24 hr	نرخ انتقال بخار آب
Internal Method	mil 0.9291	μm 23.6	ضخامت سنجی فیلم (Film Gauge)
Internal Method	-	m <sup>2</sup> /kg 29.4	بازدهی (Yield)

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.