

# Cellophane™ 350MS

Cellulose Regenerated	دسته بندی	Innovia Films .Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

فیلم سلولزی بازسازی شده (RCF)، پوشش داده شده در هر دو طرف با نیتروسولوز توسط یک فرآیند حلال.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک	-	-
	زیست تجزیه پذیر	-	-
	نگهداری در حالت مرده و پیچش	-	-
	مانع طعم و عطر	-	-
	مانع گاز	-	-
	مقاوم در برابر چربی	-	-
	قابل مهر و موم حرارتی	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	مانع رطوبت	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	محتوای منیع تجدیدپذیر	-	-

## کاربردها

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	فیلم	-	-
	بسته بندی	-	-
	نوار	-	-
رتبه بندی های استاندارد	EU 2004/19/EC	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف رنگ های موجود	-	-
اشکال	فیلم	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضرب اصطکاک		-	ASTM D1894
	0.20	-	-
	0.25	-	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa	-	-
	MPa	-	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 125	psi 18129.75	-
	MPa 70.0	psi 10152.66	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 22	-	-
	% 70	-	-
استحکام دوخت	N/mm 1.8	-	Internal Method
دمای شروع دوخت حرارتی	to 160 °C 90.0	F° 320.0 - 194.0	Internal Method
نرخ انتقال اکسیژن (مرطوب)	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24 3.00 hr	/cm <sup>3</sup> /100 in <sup>2</sup> 0.1935 hr 24	ASTM F1927
انتقال بخار آب	g/m <sup>2</sup> /24 hr 20	g/100 in <sup>2</sup> /24 hr 1.29	ASTM E96

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
Internal Method	mil 0.9567	$\mu\text{m}$ 24.3	ضخامت سنجی فیلم (Film Gauge)
Internal Method	-	$\text{m}^2/\text{kg}$ 28.6	بازدهی (Yield)

  

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2457	-	90	براقیت
ASTM D1003	-	% 4.0	کدورت (Haze)

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.