

Cellophane™ 350P23

تولیدکننده	Innovia Films .Ltd	دسته بندی	,Cellulose Regenerated
فیلر	-	وضعیت	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

فیلم‌های سلولزی بدون پوشش برای کاربردهای بسته‌بندی فیلم شفاف برای کاربردهایی که نیاز به محافظت در برابر رطوبت ندارند. مرجع ادبیات: A200

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ای‌مپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست تجزیه پذیر شفافیت بالا محتوای منبع تجدیدپذیر	- - -	- - -
کاربردها	فیلم بسته‌بندی	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	فیلم	-	-

مکانیکی				
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی	
ASTM F1927	/cm ³ /100 in ² 0.1935 hr 24	cm ³ /m ² /24 3.00 hr	نرخ انتقال اکسیژن (مرطوب)	
Internal Method	mil 0.9567	μm 24.3	ضخامت سنجی فیلم (Film Gauge)	
Internal Method	-	m ² /kg 28.6	بازدهی (Yield)	

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.