

## Cellophane™ 360MS

Cellulose Regenerated	دسته بندی	Innovia Films Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

فیلم‌های پوشش داده شده با نیتروسولوز برای کاربردهای بسته‌بندی نفوذپذیر و سدکننده. فیلم‌های شفاف، با کاربرد عمومی، پوشش داده شده با نیتروسولوز در 2 طرف، قابل حرارت‌دهی، سدکننده. مرجع ادبی: A400

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ای‌مپریال	روش تست
<b>ویژگی‌ها</b>	رزین مانع زیست‌تجزیه‌پذیر عمومی (هدف) قابل مهر و موم حرارتی شفافیت بالا محتوای منبع تجدیدپذیر نیمه نفوذپذیر	- - - - - - -	- - - - - - -
<b>کاربردها</b>	فیلم عمومی (هدف) بسته‌بندی	- - -	- - -
<b>شکل ظاهری</b>	شفاف/شفاف	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	فیلم	-	-
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای شروع دوخت حرارتی	to 90.6 °C 51.7	F° 195.08 - 125.06	-
نرخ انتقال اکسیژن (مرطوب)	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24 hr 2.95	/cm <sup>3</sup> /100 in <sup>2</sup> 0.1903 hr 24	ASTM F1927
نرخ انتقال بخار آب	/g·mm/m <sup>2</sup> 0.51 atm/24 hr	-	ASTM E96
ضخامت سنجی فیلم (Film Gauge)	µm 25.1	mil 0.9882	Internal Method
بازدهی (Yield)	m <sup>2</sup> /kg 27.7	-	Internal Method

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.