

Cellophane™ 360MSB

تولیدکننده	Innovia Films .Ltd	دسته بندی	,Cellulose Regenerated
فیلر	-	وضعیت	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

فیلم‌های سدکننده پوشش داده شده برای کاربردهای بسته‌بندی. فیلم‌های سفید، مات، با کاربرد عمومی، پوشش داده شده با نیتروسولوز در 2 طرف، قابل حرارت‌دهی. مرجع ادبی: A410

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست تجزیه پذیر عمومی (هدف) قابل مهر و موم حرارتی محتوای منبع تجدیدپذیر	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلم عمومی (هدف) بسته‌بندی	- - -	- - -
شکل ظاهری	کدر سفید	- -	- -
اشکال	فیلم	-	-

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 195.08 - 125.06	to 90.6 °C 51.7	دمای شروع دوخت حرارتی
ASTM F1927	/cm ³ /100 in ² 0.1903 hr 24	cm ³ /m ² /24 hr 2.95	نرخ انتقال اکسیژن (مرطوب)
ASTM E96	-	/g·mm/m ² 0.51 atm/24 hr	نرخ انتقال بخار آب
Internal Method	mil 0.9291	µm 23.6	ضخامت سنجی فیلم (Film Gauge)
Internal Method	-	m ² /kg 27.7	بازدهی (Yield)

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.