

Cellophane™ 390MSC

Cellulose Regenerated	دسته بندی	Innovia Films Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

فیلم‌های پوشش داده شده با نیتروسولوز برای کاربردهای بسته‌بندی نفوذپذیر و سدکننده. فیلم‌های رنگی شفاف با کاربرد عمومی پوشش داده شده با نیتروسولوز در 2 طرف، قابل حرارت‌دهی، سدکننده. مرجع ادبی: A105

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	رزین مانع زیست‌تجزیه‌پذیر عمومی (هدف) قابل مهر و موم حرارتی شفافیت بالا محتوای منبع تجدیدپذیر نیمه نفوذپذیر	- - - - - - -	- - - - - - -
کاربردها	فیلم بسته‌بندی	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف رنگ نامشخص	- -	- -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	فیلم	-	-
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای شروع دوخت حرارتی	65.0 °C to 95.0	149.0 - 203.0 F°	-
نرخ انتقال اکسیژن (مرطوب)	3.00 cm ³ /m ² /24 hr	0.1935 /cm ³ /100 in ² hr 24	ASTM F1927
نرخ انتقال بخار آب	20 /g·mm/m ² /atm hr 24	-	ASTM E96
ضخامت سنجی فیلم (Film Gauge)	27.1 μm	1.07 mil	Internal Method
بازدهی (Yield)	25.7 m ² /kg	-	Internal Method

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.