

Cellophane™ 400PUT

تولیدکننده	Innovia Films .Ltd	دسته بندی	,Cellulose Regenerated
فیلر	-	وضعیت	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

فیلم‌های پایه بدون چسب حرارتی بدون پوشش فیلم سلولز تجدید شده (RCF) با استحکام مکانیکی بالا. 400/450/500PUT برای استفاده به عنوان پایه برای تولید نوارهای چسب توسعه یافته‌اند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست تجزیه پذیر شفافیت بالا محتوای منیع تجدیدپذیر	- - -	- - -
کاربردها	فیلم کاربردهای صنعتی نوار	- - -	- - -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	فیلم	-	-

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1894	-	-	ضریب اصطکاک
-	-	0.50	
-	-	0.70	
-	mil 1.1	μm 28	ضخامت فیلم - تست شده
ASTM D882	-	-	مدول سکانت
-	-	MPa	
-	-	MPa	
ASTM D882	-	-	استحکام کششی
-	psi 18129.75	MPa 125	
-	psi 10152.66	MPa 70.0	
ASTM D882	-	-	ازدیاد طول کششی
-	-	% 22	
-	-	% 70	
ASTM F1927	cm ³ /100 in ² /24 0.0645	cm ³ /m ² /24 1.00	نرخ انتقال اکسیژن (مرطوب)
	hr	hr	
Internal Method	-	m ² /kg 25.0	بازدهی (Yield)

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.