

## Cellophane™ 430WS

Cellulose Regenerated	دسته بندی	Innovia Films .Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

فیلم‌های سلولزی پوشش داده شده برای کاربردهای بسته‌بندی. فیلم‌های شفاف، پوشش داده شده با کوپلیمر VC/VA در 2 طرف، قابل حرارت‌دهی، نیمه نفوذپذیر. مرجع ادبی: A360

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست تجزیه پذیر کوپلیمر قابل مهر و موم حرارتی شفافیت بالا محتوای منبع تجدیدپذیر نیمه نفوذپذیر	- - - - -	- - - - -
کاربردها	فیلم بسته بندی	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	فیلم	-	-

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 219.2 - 109.94	to 104 °C 43.3	دمای شروع دوخت حرارتی
ASTM F1927	/cm <sup>3</sup> /100 in <sup>2</sup> 0.1903 hr 24	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24 hr 2.95	نرخ انتقال اکسیژن (مرطوب)
ASTM E96	-	/g·mm/m <sup>2</sup> /atm 9.4 hr 24	نرخ انتقال بخار آب
Internal Method	mil 1.18	µm 30.0	ضخامت سنجی فیلم (Film) (Gauge)
Internal Method	-	m <sup>2</sup> /kg 23.3	بازدهی (Yield)

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**      **& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China      آدرس:

sales@su-jiao.com      ایمیل:

www.polymersdata.com      وبسایت:

+86-134-2475-5533      همراه:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.