

## Cellophane™ 500P23

|            |                       |           |                           |
|------------|-----------------------|-----------|---------------------------|
| تولیدکننده | Innovia Films<br>.Ltd | دسته بندی | ,Cellulose<br>Regenerated |
| فیلر       | -                     | وضعیت     | موجود - آماده صادرات      |

### توضیحات محصول

فیلم های سلولزی بدون پوشش برای کاربرد بسته بندی فیلم شفاف برای کاربردهایی که در آن محافظت در برابر رطوبت مورد نیاز نیست. مرجع ادبی: A200

### مشخصات فنی

| اطلاعات عمومی |   |               |             |
|---------------|---|---------------|-------------|
| ویژگی         | سیستم متریک   | سیستم ایمریال | روش تست     |
| ویژگی ها      | زیست تجزیه پذیر<br>شفافیت بالا<br>محتوای منیع تجدیدپذیر | -<br>-<br>-   | -<br>-<br>- |
| کاربردها      | فیلم<br>بسته بندی                                       | -<br>-        | -<br>-      |
| شکل ظاهری     | شفاف/شفاف   | -             | -           |
| اشکال         | فیلم  | -             | -           |

| مکانیکی         |   |  |                                   |  |
|-----------------|---|--|-----------------------------------|--|
| روش تست         | سیستم ایمپریتال                                       | سیستم متریک                                    | ویژگی                             |  |
| ASTM F1927      | /cm <sup>3</sup> /100 in <sup>2</sup> 0.1935<br>hr 24 | cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24 3.00<br>hr | نرخ انتقال اکسیژن (مرطوب)         |  |
| Internal Method | mil 1.37  | μm 34.7  | ضخامت سنجی فیلم (Film)<br>(Gauge) |  |
| Internal Method | -   | m <sup>2</sup> /kg 20.0                        | بازدهی (Yield)                    |  |

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.