

Cellophane™ 500PUT

تولیدکننده	Innovia Films .Ltd	دسته بندی	,Cellulose Regenerated
فیلر	-	وضعیت	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

فیلم های نفوذپذیر بدون پوشش فیلم شفاف برای نوارهای چسب. مرجع ادبی: A211

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست تجزیه پذیر شفافیت بالا محتوای منبع تجدیدپذیر	- - -	- - -
کاربردها	فیلم کاربردهای صنعتی نوار	- - -	- - -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	فیلم	-	-

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1894	-	-	ضریب اصطکاک
-	-	0.50	
-	-	0.70	
-	mil 1.38	μm 35	ضخامت فیلم - تست شده
ASTM D882	-	-	مدول سکانت
-	-	MPa	
-	-	MPa	
ASTM D882	-	-	استحکام کششی
-	psi 18129.75	MPa 125	
-	psi 10152.66	MPa 70.0	
ASTM D882	-	-	ازدیاد طول کششی
-	-	% 22	
-	-	% 70	
ASTM F1927	cm ³ /100 in ² /24 0.0645	cm ³ /m ² /24 1.00	نرخ انتقال اکسیژن (مرطوب)
	hr	hr	
Internal Method	-	m ² /kg 20.0	بازدهی (Yield)

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.