

## Cellophane™ K220HB20/23

Cellulose Regenerated	دسته بندی	Innovia Films .Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

فیلم‌های سلولزی پوشش‌دار برای کاربردهای بسته‌بندی HB20 فیلم‌های شفاف با کاربرد عمومی با پوشش PVdC دو طرفه، قابل حرارت‌بندی، با مانع بالا هستند. فیلم‌های HB23 دارای رهاسازی یکپارچه هستند. مرجع ادبیات: A300/301

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ای‌مپررال	روش تست
ویژگی‌ها	رزین مانع زیست‌تجزیه‌پذیر عمومی (هدف) قابل مهر و موم حرارتی شفافیت بالا محتوای منیع تجدیدپذیر پوشش PVdC با مانع بالا و قابل مهر و موم	- - - - - - -	- - - - - -
کاربردها	فیلم بسته‌بندی فیلم رهاسازی	- - -	- - -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اشکال	فیلم	-	-
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای شروع دوخت حرارتی	to 98.9 °C 43.3	F° 210.02 - 109.94	-
نرخ انتقال اکسیژن (مرطوب)	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24 hr 2.95	/cm <sup>3</sup> /100 in <sup>2</sup> 0.1903 hr 24	ASTM F1927
نرخ انتقال بخار آب	/g·mm/m <sup>2</sup> 0.26 atm/24 hr	-	ASTM E96
ضخامت سنجی فیلم (Film Gauge)	µm 21.8	mil 0.8583	Internal Method
بازدهی (Yield)	m <sup>2</sup> /kg 31.7	-	Internal Method

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.