

Cellophane™ K250AC29

تولیدکننده	Innovia Films .Ltd	دسته بندی	,Cellulose Regenerated
فیلر	-	وضعیت	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

فیلم های سلولزی پوشش داده شده برای کاربردهای بسته بندی فیلم شفاف دو طرفه PVdC پوشش داده شده. اکریلیک غیر حرارت دوخت در یک طرف. مرجع ادبیات: A302

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پوشش اکریلیک زیست تجزیه پذیر شفافیت بالا قابلیت حرارتی دما پایین پوشش PVdC محتوای منبع تجدیدپذیر	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	فیلم بسته بندی	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	فیلم	-	-

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 210.02 - 109.94	to 98.9 °C 43.3	دمای شروع دوخت حرارتی
ASTM F1927	/cm ³ /100 in ² 0.1903 hr 24	cm ³ /m ² /24 hr 2.95	نرخ انتقال اکسیژن (مرطوب)
ASTM E96	-	/g·mm/m ² 0.26 atm/24 hr	نرخ انتقال بخار آب
Internal Method	mil 0.7598	µm 19.3	ضخامت سنجی فیلم (Film Gauge)
Internal Method	-	m ² /kg 35.7	بازدهی (Yield)

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.