# NatureFlex™ 120 NE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Innovia Films Ltd. | **دسته بندی** | Cellulose, Regenerated |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

NatureFlex™ 120 NE یک محصول سلولز بازسازی شده است. این ماده در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمول: فیلم. ویژگی‌ها شامل: سازگار با محیط زیست/سبز، مقاوم در برابر مواد شیمیایی، شفافیت، قابلیت آب‌بندی خوب، براقیت بالا

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | آنتی‌استاتیک | - | - |
| | زیست‌تجزیه‌پذیر | - | - |
| | قابل کمپوست | - | - |
| | نگهداری در حالت مرده و پیچش | - | - |
| | مانع طعم و عطر | - | - |
| | مانع گاز | - | - |
| | دوخت حرارتی خوب | - | - |
| | مقاوم در برابر چربی | - | - |
| | شفافیت بالا | - | - |
| | درخشش بالا | - | - |
| | مقاوم در برابر روغن | - | - |
| | محتوای منبع تجدیدپذیر | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **کاربردها** | فیلم | - | - |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | ASTM D 6400<br>EN 13432 | -<br>- | -<br>- |
| **شکل ظاهری** | شفاف/شفاف | - | - |
| **اشکال** | فیلم | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ضریب اصطکاک** | 0.30 | - | ASTM D1894 |
| **مدول سکانت** | <br>MPa<br>MPa | -<br>-<br>- | ASTM D882<br>-<br>- |
| **استحکام کششی** | <br>MPa 124<br>MPa 68.9 | -<br>psi 17984.71<br>psi 9993.12 | ASTM D882<br>-<br>- |
| **ازدیاد طول کششی** | <br>% 22<br>% 70 | -<br>-<br>- | ASTM D882<br>-<br>- |
| **استحکام دوخت** | N/mm 0.15 | - | Internal Method |
| **دمای شروع دوخت حرارتی** | to 199 °C 79.4 | F° 390.2 - 174.92 | Internal Method |
| **نرخ انتقال اکسیژن (مرطوب)** | cm³/m²/24 3.10 hr | cm³/100 in²/24 0.2 hr | ASTM F1927 |
| **انتقال بخار آب** | g/m²/24 hr 31 | g/100 in²/24 hr 2.0 | ASTM E96 |
| **ضخامت‌سنجی فیلم (Film Gauge)** | µm 30.0 | mil 1.18 | Internal Method |
| **بازدهی (Yield)** | m²/kg 23.3 | - | |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | | | Internal Method |

## نوری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **براقیت** | 90 | - | ASTM D2457 |
| **کدورت (Haze)** | % 6.0 | - | ASTM D1003 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533


این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.