# NatureFlex™ 23NE30 White

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Innovia Films Ltd. | **دسته بندی** | Cellulose, Regenerated |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

مرجع ادبی: N310 فیلم سفید، قابل آب‌بندی حرارتی از دو طرف، با سد رطوبتی تقویت‌شده

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | زیست‌تجزیه‌پذیر | - | - |
| | قابل کمپوست | - | - |
| | قابل مهر و موم حرارتی | - | - |
| | شفافیت بالا | - | - |
| | مانع رطوبت | - | - |
| | محتوای منبع تجدیدپذیر | - | - |
| **کاربردها** | فیلم | - | - |
| | بسته‌بندی | - | - |
| **شکل ظاهری** | سفید | - | - |
| **اشکال** | فیلم | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای شروع دوخت حرارتی** | 80.0 to 200 °C | 176.0 - 392.0 °F | - |
| **نرخ انتقال اکسیژن (مرطوب)** | 3.00 cm³/m²/24 hr | 0.1935 cm³/100 in² /24 hr | ASTM F1927 |
| **انتقال بخار آب** | 30 g/m²/24 hr | 1.94 g/100 in²/24 hr | ASTM E96 |
| **ضخامت‌سنجی فیلم (Film Gauge)** | 22.8 µm | 0.8976 mil | Internal Method |
| **بازدهی (Yield)** | 30.4 m²/kg | - | Internal Method |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **عرض‌های بهینه دکل (Deckle)** | 1500 1300 1100 | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.