NatureFlex™ 23NVS

تولیدکننده	Innovia Films .Ltd	**دسته بندی**	,Cellulose Regenerated
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مرجع ادبیات: فیلم شفاف دو طرفه قابل دوخت حرارتی و نفوذپذیر به رطوبت N510

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست‌تجزیه‌پذیر قابل کمپوست قابل مهر و موم حرارتی شفافیت بالا محتوای منبع تجدیدپذیر	- - - - -	- - - - -
کاربردها	فیلم بسته‌بندی	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	فیلم	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای شروع دوخت حرارتی	90.0 to 200 °C	194.0 - 392.0 °F	-
نرخ انتقال اکسیژن (مرطوب)	3.00 cm³/m²/24 hr	0.1935 cm³/100 in² /24 hr	ASTM F1927
انتقال بخار آب	360 g/m²/24 hr	23.22 g/100 in²/24 hr	ASTM E96
ضخامت‌سنجی فیلم (Film Gauge)	23.3 µm	0.9173 mil	Internal Method
بازدهی (Yield)	29.9 m²/kg	-	Internal Method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عرض‌های بهینه دکل (Deckle)	1100 1500	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.