NatureFlex™ 95NP

تولیدکننده	Innovia Films .Ltd	**دسته بندی**	,Cellulose Regenerated
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

فیلم های NatureFlex از خمیر چوب تجدیدپذیر برداشت شده از مزارعی که اصول مدیریت خوب جنگلداری را رعایت می کنند، تولید می شوند. قابلیت مهر و موم حرارتی و خواص مانع از طریق فناوری های پوشش اختصاصی Innovia Films به دست می آیند. مرجع ادبیات: N200 فیلم شفاف و غیر قابل مهر و موم حرارتی برای کاربردهایی مانند کیسه سازی و جایی که مانع رطوبت مورد نیاز نیست.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست‌تجزیه‌پذیر قابل کمپوست شفافیت بالا محتوای منبع تجدیدپذیر	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلم بسته‌بندی	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	فیلم	-	-

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
نرخ انتقال اکسیژن (مرطوب)	3.10 cm³/m²/24 hr	0.2 cm³/100 in²/24 hr	ASTM F1927
انتقال بخار آب	1500 g/m²/24 hr	96.75 g/100 in²/24 hr	ASTM E96
ضخامت‌سنجی فیلم (Film Gauge)	24.4 µm	0.9606 mil	Internal Method
بازدهی (Yield)	28.6 m²/kg	-	Internal Method

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
عرض‌های بهینه دکل (Deckle)	142.24 cm	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.