NatureFlex™ NE White

تولیدکننده	Innovia Films Ltd.	**دسته بندی**	Cellulose, Regenerated
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NatureFlex™ NE White یک محصول سلولزی بازسازی شده است. در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمول: فیلم. ویژگی ها عبارتند از: سازگار با محیط زیست/سبز، مقاوم در برابر مواد شیمیایی، شفافیت، قابلیت آب بندی خوب، براقیت بالا.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک	-	-
	زیست‌تجزیه‌پذیر	-	-
	قابل کمپوست	-	-
	نگهداری در حالت مرده و پیچش	-	-
	مانع طعم و عطر	-	-
	مانع گاز	-	-
	دوخت حرارتی خوب	-	-
	مقاوم در برابر چربی	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	مانع رطوبت	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	محتوای منبع تجدیدپذیر	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	فیلم	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 6400 EN 13432	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.300	-	Internal Method

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت‌سنجی فیلم (Film Gauge)	µm 23.1	mil 0.9094	Internal Method
بازدهی (Yield)	m²/kg 29.9	-	Internal Method
ضریب اصطکاک	0.30	-	ASTM D1894
مدول سکانت		- - -	ASTM D882 - -
استحکام کششی		- psi 17984.71 psi 9993.12	ASTM D882 - -
ازدیاد طول کششی		- - -	ASTM D882 - -
استحکام دوخت	N/mm 0.15	-	Internal Method

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای شروع دوخت حرارتی	79.4 to 199 °C	174.92 - 390.2 F°	Internal Method
نرخ انتقال اکسیژن (مرطوب)	3.10 cm³/m²/24 hr	0.2 cm³/100 in²/24 hr	ASTM F1927
انتقال بخار آب	31 g/m²/24 hr	2.0 g/100 in²/24 hr	ASTM E96

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	55	-	ASTM D2457

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.