NatureFlex™ NE30 (42µ)

تولیدکننده	Innovia Films Ltd.	**دسته بندی**	Cellulose, Regenerated
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NatureFlex™ NE30 (42µ) یک محصول سلولز بازسازی شده است. این محصول در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمولی: فیلم. ویژگی ها عبارتند از: سازگار با محیط زیست/شیمیایی سبز مقاوم در برابر شفافیت قابلیت آب بندی خوب براقیت بالا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست‌تجزیه‌پذیر	-	-
	قابل کمپوست	-	-
	نگهداری در حالت مرده و پیچش	-	-
	مانع طعم و عطر	-	-
	مانع گاز	-	-
	مقاوم در برابر چربی	-	-
	قابل مهر و موم حرارتی	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	مانع رطوبت	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	محتوای منبع تجدیدپذیر	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	فیلم	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 6400 EN 13432	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	فیلم	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.30	-	ASTM D1894
مدول سکانت	 MPa MPa	- - -	ASTM D882 - -
استحکام کششی	 MPa 125 MPa 70.0	- psi 18129.75 psi 10152.66	ASTM D882 - -
ازدیاد طول کششی	 % 22 % 70	- - -	ASTM D882 - -
استحکام دوخت	N/mm 0.16	-	Internal Method
دمای شروع دوخت حرارتی	to 200 °C 80.0	F° 392.0 - 176.0	Internal Method
نرخ انتقال اکسیژن (مرطوب)	cm³/m²/24 3.00 hr	/cm³/100 in² 0.1935 hr 24	ASTM F1927
انتقال بخار آب	 g/m²/24 hr 15 g/m²/24 hr 15 g/m²/24 hr 30	- g/100 in²/24 0.9675 hr g/100 in²/24 0.9675 hr g/100 in²/24 hr 1.94	- DIN 53122 BS 3177 ASTM E96

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت‌سنجی فیلم (Film Gauge)	41.3 µm	1.63 mil	Internal Method
بازدهی (Yield)	16.8 m²/kg	-	Internal Method

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	90	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	6.0 %	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.